



SAMSON KAMNIK d.o.o.

Kovinarska c.28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 01 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 01 83 17 179

samson@samson-kamnik.si

RAPIDUR 21

hitra polimerna zalivna masa

Lastnosti

Dvokomponentna (A+B) polimerna zalivna masa

- ❖ Brez organskih topil in vode.
- ❖ Omogoča nanos oz. ulivanje v poljubni debelini.
- ❖ Zdrži visoke mehanske obremenitve.
- ❖ Iz kalupa jo je možno vzeti že po 1 uri.

Področje uporabe

- ❖ Primerno je za izdelavo večjih odlitkov s tanko steno
- ❖ Tehnični predmeti, zobniki, ohišja strojev
- ❖ Kot vodoodporno lepilo za les, kamen, kovine, ..

Tehnični podatki

Mešalno razmerje:	A:B = 2:1 utežno
Barva:	beige
Temperatura pri uporabi:	10-25°C
Specifična teža:	1,2 kg/l
Čas uporabnosti zmesi:	5-10 min.*
Utrjevanje:	Možno vzeti iz kalupa po 1-2 urah
Končna trdnost:	Po cca.24 urah
Skladiščenje:	Najmanj 6 mesecev, na suhem in hladnem mestu



* Pri +20°C in normalnih pogojih za delo.